

Produto	Código	Revisão
ÁTRIA MANUAL/SCREED BRANCO	TPVM 206	Rev.1 Julho 2016

Descrição:

- Termoplástico de cor branca de aplicação a quente.
- Especialmente formulado para a criação de pinturas manuais, nomeadamente passadeiras, zebras, etc.

Utilização:

- Para a sinalização horizontal rodoviária sobre pavimentos betuminosos.
- Excelente aderência sobre pavimentos novos e repintados sobre pinturas acrílicas e termoplásticas a quente.

Restrições ao uso:

- Não está apto para aplicação directa em pavimentos de betão, nestes casos recomenda-se a aplicação de um primário.

Apresentação:

- Sacos termo-fundíveis com peso líquido de 20 kg
- Paletes com 50 sacos (1.000 kg)
- Paletes com 60 sacos (1.200 kg)
- Big-bags de 500 kg e 1.000 kg

Retro reflexão:

- Consegue-se pela aplicação de uma camada de esferas de vidro sobre a película de pintura imediatamente depois de aplicada.

Aplicação:

- Aplicação através de moldes.
- Possibilidade de aplicação com equipamento de extrusão.
- Aplicação em quente através da fusão do material, temperatura indicada entre 170°C e 190°C.

Condições:

- Aplicação sobre pavimentos limpos e secos, cuja temperatura não seja inferior a 5°C.
- Velocidade do vento ambiental inferior a 25 km/h.
- Elevar o produto a temperatura de aplicação com agitação contínua, não deixar que o produto permaneça mais de 6 h a temperatura de aplicação.
- Condições limite de aplicação: Temperatura mínima: 5°C
Temperatura máxima: 45°C

Limitações:

- Não aplicar em caso de condições meteorológicas adversas.
- Não aplicar sobre pavimentos que apresentem sujidade, humidade ou outros contaminantes.
- Não sobreaquecer o produto, nem submetê-lo a mais de 4 ciclos de aquecimento e arrefecimento.
- Não aquecer o produto a cima de 220°C (temperatura de segurança).

Dosificação:

- Utilizar a quantidade indicada nas especificações do produto.
- A dosificação do produto depende da espessura e tamanho das marcações que se pretendem.
- Utilizar a quantidade de esferas de vidro indicada nas especificações.
- Uma retro reflexão adequada consegue-se com dosificação desde 500 g/m².
- Utilizar equipamentos capazes de aplicar e controlar a dosificação e homogeneidade automaticamente.

Produto	Código	Revisão
ÁTRIA MANUAL/SCREED BRANCO	TPVM 206	Rev.1 Julho 2016

Armazenamento:

- Guardar em recipiente fechado, em local seco e ventilado.
- Manter afastado de qualquer fonte de ignição, calor e luz solar directa.

Expedição:

- Mercadoria considerada não perigosa para transporte.
- Código TARIC 3210.00.90

Precauções:

- As embalagens abertas devem ser fechadas com cuidado e mantidas em posição vertical.
- Perigo de queimaduras após extrusão do produto e durante a aplicação.

Ambiente:

- A preparação do produto não contém nenhuma substância classificada como perigosa, não provocando nenhum impacto ecológico.

Características / Propriedades	Norma de Ensaio	Especificações	Valor declarado
1. Factor de Luminância	NP EN 1871	$\beta \geq 0,80$	β dentro da especificação
2. Coordenadas Cromáticas	NP EN 1871	<u>Coordenadas Cromáticas</u> (x,y) branco: V1 (0,355; 0,355) V2 (0,305;0,305) V3 (0,285;0,325) V4 (0,335;0,375)	x,y dentro do polígono definido para a cor branca
3. Ponto de Amolecimento	NP EN 1871	PA ≥ 95 °C	PA > 95 °C
4. Massa Volúmica	Procedimento interno	---	2,02 \pm 0,1 g/cm ³
5. Conteúdo em Cinzas	EN 12802	---	82,88 \pm 3 %
6. Resistência à Derrapagem	EN 1436	---	SRT ≥ 45

Este produto cumpre as Normas Europeias **NP EN 1871** e **EN 12802** onde se designam as especificações para produtos de sinalização rodoviária horizontal relativamente às propriedades físicas e métodos de laboratório de identificação.

Este produto permite satisfazer os requisitos da Norma Europeia **EN 1436**, quando aplicado adequadamente com micro esferas de vidro e quando necessário com material anti-derrapante.